

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO TEORICO

5 - 7 m<sup>2</sup>/L

### REDUCTOR

No necesita

### MANOS RECOMENDADAS

1 - 2

### ACABADO

Apariencia Natural

### COLOR

Transparente

### SECADO

Al tacto: 15 - 30 minutos

### IMPERMEABLE AL AGUA

100%

### DENSIDAD

0.7 - 0.9 g/ml

### % SOLIDOS EN PESO

11 - 17

## TIPO

Mezcla polimérica de resinas de silicón disuelta en hidrocarburos aromáticos y alifáticos.

## DESCRIPCION

Sellador base solvente de excelente acción penetrante que conserva la apariencia natural del acabado de la superficie aplicada, además posee excelente repelencia al agua protegiendo de la acción nociva de la lluvia, sol y polvo.

## CARACTERISTICAS

- Excelente acción penetrante
- Conserva la apariencia natural de la superficie aplicada
- Excelente para repeler el agua
- Resistente a la alcalinidad
- Excepcional durabilidad al exterior
- Muy buena resistencia a los rayos UV

## LIMITACIONES

- No mezclarse con otras pinturas base solvente.
- No entintarse con el sistema de "Galería Millennium" ni colores básicos.
- Una vez aplicada la superficie ésta no debe estar inmersa en agua en forma continua.
- No se recomienda para superficies ya pintadas en forma previa.

## USOS

Para usarse en interior y exterior sobre mampostería como cemento, ladrillo, piedra, mármol no pulido y cantera entre las principales.

## ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 12 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 24 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Se aplica con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión airless.

Para su aplicación se recomienda que se lleve a cabo en forma directa del envase.

No debe de aplicarse el sellador a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

## RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre seca, libre de polvo, grasa y cualquier otro contaminante. Aplique la primera mano, deje orear y enseguida aplique la segunda mano. Una vez terminada la aplicación lavar perfectamente con Thinner Cope 2203 cada uno de los accesorios utilizados y evitar contaminar cuando se pinte con otra clase de pintura. Para información acerca de la preparación de superficie consulte la sección especializada. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333 • Fax 8341-3100 • 8341-3300  
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271 • Tel/Fax 5312-7272

### •GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100  
Tel. (33) 3684-8373 • Tel/Fax 3684-8374

### •HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130  
Tel. (662) 260-6746 • Tel/Fax. 662 260-6747

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.  
• Old Masters, Old Masters Polyplastic, TM-3, TM-4 y TM-Spray son Marcas Registradas de Master Inc.

ENERO 2012

## SISTEMA DE APLICACION

**Mampostería en general** (Afines de cemento, tablacemento, fibracemento), piedra, cantera, mármol no pulido, ladrillo y superficies de poca porosidad.

Realizar limpieza de la superficie en forma previa (manual o mecánica), asegurándose que esté perfectamente seca, libre grasa, polvo y de toda impureza que afecte al buen desempeño del producto. Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless:

- 1) Aplicar de 1 a 2 manos de sellador en forma uniforme de acuerdo al requerimiento de la superficie.
- 2) Debido a la apariencia transparente del sellador es necesario tener especial cuidado para identificar el área aplicada.

En el caso de que haya presencia de sales en la superficie se recomienda retirarlas antes de realizar la aplicación.

**NOTA:** En el tiempo de oreo entre mano y mano o bien cuando haya recesos de tiempo sin aplicar se recomienda dejar la brocha o felpa humectándose con Thinner Cope 2203 en forma continua, si se utiliza equipo de aspersión es necesario recircular el sistema con Thinner incluyendo pistola de aplicación.

### Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla (413 o 513) o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 – 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Es recomendable hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Realizar la aplicación y una vez terminado el trabajo lavar perfectamente con Thinner Cope 2203 el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión, ya que una contaminación con el Sellador Siliconizado de la siguiente pintura a aplicar con el equipo puede provocar un acabado no deseado.
- 6) Cerrar herméticamente el envase del producto sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.