

## ESPECIFICACIONES

### RENDIMIENTO TEORICO

6 - 12 m<sup>2</sup>/L

### REDUCTOR

Thinner Cope 2203, Aguarrás Cope 2207, Solvente XR2 2227

### % REDUCTOR

De 0 a 15

### MANOS RECOMENDADAS

2

### ACABADO

Satinado tipo aterciopelado

### COLOR

Blanco 2821 y más de 1 400 tonos diferentes en el sistema de "Galería Millennium"

### BASES

2821 Base W Pastel

2861 Base M Media

2862 Base D Deep

2863 Base A Accent

2864 Base N Neutral

### COLORES BASICOS

2898 Negro

### SECADO

Al tacto: 15 a 30 minutos

Al manejo: 1 a 2 horas

Recubrir: Antes de 8 horas y después de 24 horas

### DENSIDAD

1.0 – 1.5 g/ml

### % SOLIDOS EN PESO

56 – 69

### ESPESOR RECOMENDADO

2.5 – 3.5 mil de pulgada en húmedo

1.3 – 1.6 mil de pulgada en seco

### IMPORTANTE:

El Esmalte Anticorrosivo Satinado Blanco Osel Oro 2821, se le considera como Base W en el sistema de "Galería Millennium".

## TIPO

Alquidal modificado de calidad superior.

## DESCRIPCION

Esmalte anticorrosivo satinado base solvente, para uso doméstico e industrial ligero, de excelente rapidez en el secado, excelente adherencia, fácil aplicación, excepcional nivelación y excelente durabilidad en interiores.

## CARACTERISTICAS

- Acabado satinado tipo aterciopelado
- Secado rápido
- Muy buen poder cubriente
- Excelente adherencia
- Excelente durabilidad en interiores
- Ayuda a eliminar las imperfecciones de la superficie
- **Libre de plomo**

## LIMITACIONES

- Los colores intensos al exterior pueden perder parte de su intensidad por efecto de la radiación solar.

## USOS

Se recomienda para recubrir y proteger superficies de madera, metal, mampostería en general, etc. Es recomendado en la industria y para uso doméstico por su fácil aplicación y secado rápido. De gran duración en interiores.

## ENVASADO Y EMPACADO

Bote de 1 litro. Se empaca 12 x caja

Galón de 4 litros. Se empaca 3 x caja

Cubeta de 19 litros. Se empaca individual

Este producto tiene un tiempo de vida estimada de 30 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## APLICACION

Agite bien este producto antes de usarlo y durante la aplicación.

Puede aplicarse con brocha de pelo o equipo de aspersión airless, adelgazando con el solvente seleccionado, Aguarrás Cope 2207, Solvente XR2 2227 o Thinner 2203.

En superficies metálicas se recomienda aplicar el Primario Anticorrosivo Osel de acuerdo a la necesidad a satisfacer antes de aplicar el esmalte como acabado.

No debe de aplicarse la pintura a temperaturas menores de 10°C o cuando existan altos niveles de humedad en el ambiente.

## RECOMENDACIONES

Asegúrese que la superficie se encuentre limpia, seca, libre de polvo, óxido, grasa, material falsamente adherido y cualquier otro contaminante. Aplique una mano, deje secar y después aplique una segunda mano como acabado. Mantenga bien cerrado el envase, en lugares frescos y fuera del alcance de los niños.

NOTA: Es recomendable agitar perfectamente el producto antes de realizar el entinte de la base.

### •MONTERREY

Av. Acapulco 1500, Col. J. Zozaya, Cd. Guadalupe, N.L. C.P. 67110  
Tel. (81) 8131-3333  
www.pinturasosel.com / e-mail: ventas@pinturasosel.com

### •MEXICO

San Luis Tlatilco 8-A, Col. S.L.Tlatilco, Naucalpan, Edo. México  
C.P. 53630, Tels. (55) 5312-7270 • 5312-7271

### •GUADALAJARA

Ave. López Mateos 4550 sur, Bodega 5, Zapopan, Jal. C.P. 45100  
Tel. (33) 3684-8373

### •HERMOSILLO

José María Mendoza 613, Col. Choyal, Hermosillo, Son. C.P. 83130  
Tel. (662) 260-6746

• Osel Oro, Osel Plata, Cope, Blaki, Elastomerik, Aquacolor y Galería de Color MILLENNIUM, son Marcas Registradas de Pinturas Osel, S.A de C.V.

## SISTEMA DE APLICACION

### **Superficies metálicas** (acero al carbón, fierro colado, galvanizado seminuevo, etc.).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Para preparación de la superficie consulte la sección especializada. Se puede aplicar con brocha de pelo o equipo de aspersión. Aplicar de 1 - 2 manos de Primario de acuerdo a los requerimientos de la superficie, adelgazando previamente con Aguarrás Cope 2207, Solvente XR2 2227 o Thinner 2203.

- 1) Para superficies que ya se encuentran desgastadas, opacas y existen ya áreas definidas de corrosión se pueden utilizar, Primarios Anticorrosivos Cope Mano Taller 3801 Rojo, 3812 Gris o 3820 Blanco ostión; Primarios Anticorrosivos Secado Rápido Osel Plata 3840 Blanco, 3841 Rojo o 3842 Gris o bien Primario Anticorrosivo Rojo Cromato de Zinc Osel Oro 3810.

**Acabado:** Después de 24 horas de haber aplicado el primario seleccionado aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Anticorrosivo Satinado Osel Oro S. R. 2800.

### **Lámina Galvanizada nueva y superficies especiales** (vidrio, cobre, latón, aluminio, porcelana, cerámica, fibra de vidrio, plástico entre otras superficies lisas).

La superficie debe estar seca, libre de polvo, grasa, óxido, pintura vieja mal adherida y cualquier contaminante, eliminando ya sea por medio manual, químico o mecánico. Para preparación de la superficie consulte la sección especializada. Se puede aplicar con brocha de pelo, rodillo o equipo de aspersión.

- 1) Aplicar de 1 – 2 manos de Multiprimario Latex Base Agua 1466 o Multiprimario B.S. Osel Oro 3877.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Anticorrosivo Satinado Osel Oro S. R. 2800.

### **Mampostería en general** (Cemento, yeso, block de concreto, ladrillo, tablavento, fibramento, etc.).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Se recomienda usar el Sellador Osel apropiado para cada requerimiento aplicando de 1 a 2 manos según sea necesario. Consulte la sección de Selladores para cada situación.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Anticorrosivo Satinado Osel Oro S. R. 2800.

### **Madera** (En este caso se refiere cuando se quiere pintar en color sólido y no interesa mostrar las vetas de la superficie).

Realizar limpieza de la superficie en forma previa. Aplicar de 1 a 2 manos de sellador de acuerdo a los requerimientos de la superficie:

- 1) Superficies con problemas de giseo o caleo, Primario Sellador Osel Oro 1416.
- 2) Superficies con problemas de anclaje, pulidas o lisas, Multiprimario Látex B.A. Osel Oro 1466.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Anticorrosivo Satinado Osel Oro S. R. 2800.

**NOTA:** Para obtener mayor información y mejor aprovechamiento del primario o sellador se recomienda consultar la ficha técnica correspondiente.

### **Recomendaciones para su aplicación con Equipo de Aspersión Airless**

- 1) Seleccionar el equipo de aspersión airless, filtro para pistola, boquilla o bien rodillo de inyección con los que se va a realizar la aplicación.
- 2) Verificar el perfecto funcionamiento del equipo, así como si éste es de corriente 110 – 120 volts o bien si es de gasolina.
- 3) Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que evite el buen desempeño del equipo.
- 4) Recircular el producto y si es necesario al inicio adelgazarlo. Hacer una aplicación previa para verificar la presión de trabajo, checando el abanico de pintura y técnica de aplicación.
- 5) Asegurarse que se haya aplicado el Primario acorde a la necesidad de la superficie.
- 6) Aplicar cuidando la distancia de unos 30 centímetros aproximadamente de la pistola a la superficie y la técnica de aplicación.
- 7) Una vez terminada la aplicación lavar con solvente el equipo completo (bomba, manguera y pistola de aplicación) y cada uno de los accesorios utilizados para ser reutilizados en la siguiente sesión.
- 8) Cerrar herméticamente el envase de la pintura sobrante para evitar que se formen natas que afecten la aplicación siguiente.

**Acabado:** Aplicar 2 manos de Esmalte Alquidálico Anticorrosivo Satinado Osel Oro S. R. 2800.